



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran

سازمان ملی استاندارد ایران

INSO
18717-2
1st. Edition
2014

Iranian National Standardization Organization



استاندارد ملی ایران

۱۸۷۱۷-۲
چاپ اول

۱۳۹۳

بتن پاششی - قسمت ۲: تعیین مقاومت
خمشی بتن پاششی تازه - روش آزمون

Sprayed Concrete –Part 2: Determination
of Compressive Strength of Young Sprayed
Concrete- Test method

ICS: 91.100.30

بهنام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۹۰/۶/۲۹ به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره ۲۰۶/۳۵۸۳۸ مورخ ۹۰/۷/۲۴ جهت اجرا ابلاغ شده است. تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و موسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های فنی مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشتہ طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که موسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌دهد به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرفکنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول تضمین کیفیت فرآورده‌ها و ملاحظات زیستمحیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای فرآورده‌های تولیدی داخل کشور و/ یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای فرآورده‌های کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری نماید. هم‌چنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و موسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سامانه‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازمان‌ها و موسسات را بر اساس ضوابط نظام تایید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احرار شرایط لازم، گواهینامه تایید صلاحیت به آن‌ها اعطای و بر عملکرد آن‌ها ناظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاه، کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گران‌بها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2 - International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«بتن پاششی- قسمت ۲: تعیین مقاومت خمشی بتن پاششی تازه- روش آزمون»

سمت و / یا نمایندگی

دانشگاه لرستان

کولیوند، فرشاد

(دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک سنگ)

دبیر:

اداره کل استاندارد استان کرمان

زکریایی، احسان

(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

اعضا: (اسمی به ترتیب حروف الفبا)

گروه صنایع سیمان کرمان

امیرشکاری، سیامک

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

شرکت ایمن سازان

جوادی، محمد

(دانشجوی دکتری مهندسی معدن)

اداره کل استاندارد استان کرمان

خورشیدزاده، محمد مهدی

(کارشناسی ارشد مهندسی عمران)

سازمان نظام مهندسی ساختمان

سلطانمرادی، حسن

(کارشناسی مهندسی عمران)

اداره کل استاندارد استان کرمان

سهرج زاده، مریم

(کارشناسی ارشد شیمی فیزیک)

شرکت سیمان ممتازان کرمان

غrib حسینی، سعید

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

شرکت ساختمانی ارسا

فرجون، محمد

(کارشناسی مهندسی عمران)

اداره کل استاندارد استان کرمان	کیانفر، میریم (کارشناسی ارشد شیمی)
گروه صنایع سیمان کرمان	مهرانی، رضا (کارشناسی شیمی)
شرکت ساختمانی پرلیت	ناظمی، حمید (کارشناسی مهندسی عمران)
شرکت زمین حفاران کاسیت	ندری، کیانوش (کارشناسی مهندسی عمران)
اداره استاندارد شهرستان سیرجان	نورمندی، فرهاد (کارشناسی مهندسی عمران)
اداره استاندارد شهرستان سیرجان	یزدی میرمخلصونی، سید محمد (کارشناسی فیزیک)

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ب	آشنایی با سازمان استاندارد
ج	کمیسیون فی تدوین استاندارد
د	پیش‌گفتار
و	مقدمه
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۱	۳ اصول آزمون
۲	۴ وسایل
۳	۵ آزمونه
۳	۶ روش انجام آزمون
۵	۷ بیان نتایج
۶	۸ گزارش آزمون
۷	۹ دقت
۸	پیوست الف (اطلاعاتی) مثالی از منحنی‌های واسنجی نفوذسنج سوزن
۹	پیوست ب (اطلاعاتی) مثالی از منحنی‌های واسنجی برای میخ‌کوبی

پیش‌گفتار

استاندارد «بتن پاششی- قسمت ۲: تعیین مقاومت خمشی بتن پاششی تازه- روش آزمون» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط توسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و تدوین شده و در پانصد و چهل و سومین اجلاس کمیته‌ی ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده‌های ساختمانی مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن‌ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارایه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

BS EN 14488-2: 2006, Testing sprayed concrete. Compressive strength of young sprayed concrete

مقدمه

این استاندارد یکی از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره ۱۸۷۱۷ است.

بتن پاششی - قسمت ۲: تعیین مقاومت خمشی بتن پاششی تازه - روش آزمون

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین دو روش آزمون برای تخمین مقاومت فشاری برجای بتن پاششی تازه و سخت شده است.

۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزیی از این استاندارد ملی ایران محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی آن‌ها مورد نظر است.

استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:

۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۴۸، سنگدانه‌های بتن - واژه‌نامه

۳ اصول آزمون

۳-۱ کلیات

رشد مقاومت بتن پاششی تازه در دامنه $0,2\text{ MPa}$ تا $1,2\text{ MPa}$ برای روش الف، و مقدار 3 MPa تا 16 MPa برای روش ب، ارزیابی و تعیین شده است.

۳-۲ روش الف: سوزن نفوذی^۱

این روش برای اندازه‌گیری میزان نیروی مورد نیاز به منظور فشار دادن سوزن با ابعاد مشخص برای نفوذ کردن به عمق $(15 \pm 2)\text{ mm}$ در بتن پاششی، استفاده می‌شود. یک نفوذسنج با استفاده از میزان فشرده‌گی فنر واسنجی شده، نیروی مقاوم را تعیین می‌کند.

بدین ترتیب که بر اساس میزان فشردگی فنر، مقاومت فشاری تخمینی با استفاده از منحنی تبدیل (که توسط تولیدکننده تجهیزات آزمون ارایه می‌شود) استخراج می‌شود.

۳-۳ روش ب: میخ‌کوبی^۱

در این روش یک میخ در بتون پاششی فرو کرده و عمق نفوذ آن تعیین می‌شود. سپس میخ را بیرون کشیده و نیروی مورد نیاز برای بیرون کشی میخ اندازه‌گیری می‌شود. می‌توان از نسبت نیروی بیرون کشی میخ به عمق نفوذ آن، برای به دست آوردن یک تخمین مقاومت فشاری از منحنی تبدیل^۲ استفاده کرد، منحنی تبدیل باید توسط تولیدکننده تجهیزات آزمون تهیه شود.

۴ وسائل

۱-۴ روش الف: نفوذ سوزن

۱-۱-۴ نفوذسنج^۳

نفوذسنجی که قادر است میخ را در سطح کوبیده یا فرو کند و نیروی مورد نیاز برای کوبیدن میخ را با دقت N ۱۰ ثبت کند. نفوذسنج باید همراه با یک منحنی تبدیل تایید شده ارایه شود، که بتواند خوانش‌ها را به مقاومت فشاری تخمین زده شده، ارتباط دهد. نمونه منحنی واسنجی در پیوست الف ارایه شده است.

۲-۱-۴ سوزن

سوزن با قطر $(3 \pm 0.1)\text{ mm}$ و نوک با زاویه راس $(60 \pm 5)^{\circ}$ است.

۳-۱-۴ فرم پیش‌نویس آزمون^۴

فرم پیش‌نویس آزمون برای ثبت کردن کلیه داده‌های آزمون است.

۲-۴ روش ب: میخ‌کوبی

۲-۲-۴ تجهیزات میخ‌کوبی

تجهیزات میخ‌کوبی برای وارد کردن میخ در بتون پاششی است.

-
- 1 - Stud Driving
 - 2 - Conversion Curve
 - 3 - Penetrometer
 - 4 - Test Protocol Form

بهتر است نصب‌کننده میخ قادر باشد با استفاده از تجهیزات مناسب (که برای خوانش مقاومت فشاری واسنجی شده باشند)، میخ را به صورت ضربه‌ای تا عمق حداقل ۲۰mm در بتن شلیک کند.

۲-۲-۴ تجهیزات بیرون‌کشی^۱

تجهیزات بیرون‌کشی که قادر است یک نیروی کششی را بر میله وارد کند، این نیروی کششی ناشی از عکس‌العمل نیرویی است که توسط یک حلقه باربر^۲ بر روی سطح بتن اعمال می‌شود.

سامانه بارگذاری باید این اطمینان را حاصل کند که حلقه باربر با میله، متحدم‌المرکز هستند و این که بار کششی به صورت عمود بر روی میخ وارد می‌شود.

سامانه بارگذاری باید شامل ابزاری باشد که حداکثر نیروی اعمال شده را با درستی ۵٪ اندازه‌گیری کند، صفحه مدرج، مقیاس و صفحه نمایش باید دارای ابزاری باشند که ثبت حداکثر نیروی اعمالی را ممکن سازد.

۳-۲-۴ فرم پیش‌نویس آزمون

فرم پیش‌نویس آزمون برای ثبت کردن کلیه داده‌های آزمون است یادآوری - سایر وسایل نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرند مشروط بر این که عملکردهای مورد نیاز را ارایه دهنند یا این که تصحیح عملکرد آن‌ها برای الزامات مورد نیاز این استاندارد، ممکن باشد.

۵ آزمونه

هیچ آزمونه ویژه‌ای الزام نشده است. روش انجام آزمون می‌تواند برای اندازه‌گیری‌ها در هر موقعیت بدون آماده‌سازی خاصی انجام شود. برای آزمون، یک لایه بتن پاششی با ضخامت حداقل ۱۰۰mm مورد نیاز است.

۶ روش انجام آزمون

۱-۶ روش الف: سوزن نفوذی

زمان و مکان اتمام عملیات بتن‌پاشی و آغاز آزمون را ثبت کنید. اطمینان حاصل کنید که عقربه مشخص کننده نیرو در وضعیت صفر تنظیم شده باشد. ابزار را به صورت عمود بر روی سطح لایه بتن پاششی قرار دهید و به طور پیوسته و یکنواخت بر روی سوزن فشار وارد کنید تا زمانی که به عمق ۱۵mm حرکت پیوسته داشته باشد. اگر چیزی مانع حرکت سوزن

1 - Pull-Out Equipment

2 - Bearing Ring

می شود، برای مثال برخورد سوزن با ذرات درشت سنگدانه یا برخورد سوزن با تقویت کننده ها، آزمون را متوقف کرده و در یک موقعیت جدید آزمون را تکرار کنید.

نیروی مقاومت را از صفحه مدرج خوانده و مقدار آن را در فرم پیش نویس آزمون ثبت کنید و عقربه را به موقعیت اولیه باز گردانید. اگر نیاز بود، سوزن را تمیز کنید.

آزمون را ده مرتبه و با سرعت هر چه بیشتر (و در مدت یک دقیقه برای مقاومت های زیر $5/0 \text{ MPa}$)، در یک ناحیه معرف و نماینده ناحیه بتنه پاشی شده، تکرار کنید.
زمان اتمام آزمون را در فرم پیش نویس آزمون ثبت کنید.

۲-۶ روش ب: میخ کوبی

تجهیزات میخ کوبی را مطابق با دستورالعمل های کارخانه سازنده بارگذاری کنید.

تجهیزات را بر روی سطح بتنه پاشیده شده قرار داده و میخ را در سطح وارد کنید. اگر طول ترین میخ به طور کامل در بتنه نفوذ کرد، مدتی صبر کنید تا بتنه سخت تر شود و عملیات میخ کوبی را تکرار کنید. با چرخاندن و پیچ دادن، میخ را در سطح وارد نکنید. اگر طول عملیاتی میخ خیلی بلند است ($20 \text{ mm} <$ عمق نفوذ)، از میخ کوتاه تری استفاده کنید. همه 10 mm میخ را در سطح بتنه پاششی وارد کنید و فاصله کافی بین میخ ها ($> 80 \text{ mm}$) در نظر بگیرید. در شکل ۱ فاصله بین میخ ها بر روی سطح پانل آزمون نشان داده شده است.

با انتخاب ترکیب مناسبی از طول میخ و/یا ضخامت لایه، اطمینان حاصل کنید که میخ ها در لایه زیرین لایه بتنه نفوذ نکرده اند.

طول عملیاتی میخ را اندازه گیری کرده و آن را در فرم پیش نویس آزمون ثبت کنید (مثال ارایه شده در شکل ۲ را ببینید).

عمق نفوذ میخ ها را در فرم پیش نویس آزمون تعیین کنید.

تجهیزات بیرون کشی را بر روی انتهای میخ ها ببندید و آن ها را مشابه روش استفاده شده در طی وارد کردن، از سطح پانل آزمون بیرون بکشید.

نیروی مورد نیاز برای بیرون کشی هر میخ را ثبت کنید و زمان آغاز و پایان عملیات آزمون 10 mm میخ را در فرم پیش نویس آزمون یادداشت کنید.

با استفاده از منحنی واسنجی ارایه شده همراه با تجهیزات آزمون، هر نیروی بیرون کشی را تصحیح کنید.
مثالی از منحنی های واسنجی در پیوست ب ارایه شده است.

نسبت نیروی بیرون کشی (P) به طول نفوذ هر میخ (l) را تعیین کنید.

۷ بیان نتایج


۱-۷ روش الف: سوزن نفوذی

میانگین نیروی مقاوم ۱۰ اندازه‌گیری را محاسبه کنید.
اگر لازم شد، مقاومت فشاری تخمین زده شده را از منحنی تبدیل ارایه شده توسط کارخانه سازنده استخراج کنید. مجاز به استفاده از برونویابی^۱ نیستید.

۲-۷ روش ب: میخ‌کوبی

میانگین نیروی بیرون‌کشی تصحیح شده (با استفاده از منحنی واسنجی ارایه شده همراه با تجهیزات آزمون) برای ۱۰ اندازه‌گیری را محاسبه کنید.
اگر نیاز شد، مقاومت فشاری را بر اساس میانگین نسبت نیروی بیرون‌کشی به طول نفوذ هر میخ (P/l)، با استفاده از منحنی تبدیل ارایه شده توسط کارخانه سازنده، تخمین بزنید. مجاز به استفاده از برونویابی نیستید.

کلیه ابعاد بر حسب میلی‌متر است



شکل ۱- فاصله بین میخ‌ها

۸ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید شامل موارد زیر باشد:

۱-۸ روش الف: سوزن نفوذی


۱-۱-۸ فرم پیش‌نویس آزمون؛

۲-۱-۸ توصیف موقعیت و تاریخ انجام آزمون؛

۳-۱-۸ نوع و شماره سری تجهیزات آزمون؛

۴-۱-۸ زمان اتمام عملیات پاشش و شروع و پایان آزمون، با دقت نزدیک به دقیقه؛

۵-۱-۸ تعداد ۱۰ اندازه‌گیری نیروی مقاوم و مقدار میانگین با دقت نزدیک به 10 N ؛



شکل ۲- مثالی از تعریف طول میله میخ و عمق نفوذ میخ

۲-۸ روش ب: میخ‌گوبی

۱-۲-۸ فرم پیش‌نویس آزمون؛

۲-۲-۸ توصیف موقعیت و تاریخ انجام آزمون؛

۳-۲-۸ زمان اتمام پاشش و شروع و پایان آزمون، با دقت نزدیک به دقیقه؛

۴-۲-۸ نوع و شماره سری تجهیزات آزمون؛

۵-۲-۸ تعداد ۱۰ اندازه‌گیری نفوذ با دقت میلی‌متر، ۱۰ مقدار نیروی بیرون‌کشی با دقت نزدیک به N_{10} ، و مقدار میانگین تصحیح شده نیروی بیرون‌کشی با دقت نزدیک به N_{10} .


۹ دقت

در حال حاضر هیچ داده‌ای در مورد دقت در این آزمون وجود ندارد.

پیوست الف

(اطلاعاتی)

مثالی از منحنی‌های واسنجی نفوذسنجد سوزن



راهنمای

X مقاومت فشاری (R_{estim}) بر حسب مگاپاسکال

Y نیروی نفوذ بر حسب

۱ حد اطمینان

شکل الف1- مثالی از منحنی‌های واسنجی نفوذسنجد سوزن برای بتن‌های ساخته شده از الف) سنگدانه‌های با

حداکثر اندازه 8mm , ب) برای بتن‌های ساخته شده از سنگدانه‌های باحداکثر اندازه $\leq 16\text{mm}$

پیوست ب

(اطلاعاتی)

مثالی از منحنی‌های واسنجی برای میخکوبی

می‌توان منحنی‌های واسنجی را با استفاده از معادلات زیر طرح کرد:

- برای بتن با سنگدانه سنگآهک دارای حداکثر اندازه ۸mm؛

$$R_{estim} = (E/l + 2,7) / 7,69$$

- برای بتن با سنگدانه سنگآهک دارای حداکثر اندازه ۱۶mm؛

$$R_{estim} = (E/l + 0,02) / 6,69$$

- برای بتن با سنگدانه سیلیسی دارای حداکثر اندازه ۱۶mm؛

$$R_{estim} = (E/l - 3,32) / 5,13$$

که در آن:

R_{estim} مقاومت فشاری تخمین زده شده؛

l عمق نفوذ میخ؛

E خوانش.