



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran

سازمان ملی استاندارد ایران

INSO

9169-8

1st. Edition

2015

Iranian National Standardization Organization



استاندارد ملی ایران

۹۱۶۹-۸

چاپ اول

۱۳۹۳

کاشی‌های سرامیکی - قسمت ۸:
تعیین انبساط حرارتی خطی - روش آزمون

**Ceramic tiles- Part 8: Determination of
linear thermal expansion- Test Method**

ICS: 91.100.20

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

مؤسسهٔ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادهٔ ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسهٔ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

نام موسسهٔ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۹۰/۶/۲۹ به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره ۲۰۶/۳۵۸۳۸ مورخ ۹۰/۷/۲۴ جهت اجرا ابلاغ شده است.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانهٔ صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیر دولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون‌های فنی مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیتهٔ ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیتهٔ ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیتهٔ ملی استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌دهد به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازهٔ شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/ یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینهٔ مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یک‌جا، کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2 - International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Métrologie Legale)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«کاشی‌های سرامیکی- قسمت ۸: تعیین انبساط حرارتی خطی- روش آزمون»

(تجددیدنظر چهارم)

سمت و / یا نمایندگی

رئیس:

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

شرقی، عبدالعلی

(دکترای عمران)

دبیر:

پژوهشگاه استاندارد

سامانیان، حمید

(کارشناس ارشد مهندسی مواد - سرامیک)

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

پژوهشگاه استاندارد

آقا محمدی، مهرداد

(کارشناس مهندسی معدن)

شرکت کارخانجات کاشی ایرانا

بهاء، مینا

(کارشناس مهندسی مواد - سرامیک)

شرکت تولیدی کاشی فیروزه مشهد

پرژهمنکش، حمید

(کارشناس مهندسی شیمی)

شرکت کاشی کیمیا سرام

جعفری، احمد

(کارشناس ارشد مهندسی مواد - سرامیک)

شرکت کاشی مهسرام

سلیمان زاده، مهدی

(کارشناس مهندسی مواد - سرامیک)

شرکت کاشی سعدی

سمیعی، سیما

(کارشناس ارشد مهندسی مواد - سرامیک)

شرکت کاشی نوین سرام

زارعین، محمدرضا

(کارشناس مهندسی مواد - سرامیک)

شرکت سینا کاشی

صفی زاده، سید موسی

(کارشناس مهندسی متالورژی)

سازمان ملی استاندارد

عباسی رزگله، محمد حسین

(کارشناس مهندسی مواد – سرامیک)

شرکت کاشی کاڑه

عبدی، کامران

(کارشناس ارشد شیمی تجزیه)

شرکت شیمی ساختمان

عیسایی، مهین

(کارشناس مهندسی شیمی)

سازمان ملی استاندارد ایران

فلاح، عباس

(کارشناس ارشد مهندسی معدن)

شرکت کارخانجات کاشی الوند

قاسمیان، ابراهیم

(کارشناس مهندسی صنایع)

پژوهشگاه استاندارد

قعری، هما

(کارشناس مهندسی شیمی)

انجمن کارخانجات کاشی و سرامیک

کاظمی، اکبر

(کارشناس ارشد مدیریت صنعتی)

شرکت کاشی ایفا سرام

کریمان، احسان

(کارشناس مهندسی صنایع)

آزمایشگاه همکار آزمون سرام یزد

کریمی، مجید

(کارشناس ارشد مهندسی مواد-سرامیک)

اداره کل استاندارد استان یزد

گل بخش منشادی، محمدمحسن

(کارشناس مهندسی عمران)

شرکت کاشی بهسرا

گیو، محمد رضا

(کارشناس مهندسی صنایع)

سازمان ملی استاندارد

مجتبوی، علیرضا

(کارشناس مهندسی مواد - سرامیک)

انجمن کنترل کیفیت استان یزد

منتظری، محمد

(کارشناس مهندسی شیمی)

عضو هیئت علمی پژوهشگاه استاندارد

مهرداد خانی، بهزاد

(کارشناس ارشد مهندسی مواد - سرامیک)

شرکت صنایع چینی زرین ایران

مهرپور، محسن

(کارشناس مهندسی مواد - سرامیک)

شرکت کارخانجات کاشی ایرانا

نیکخواه بهرامی، علیرضا

(کارشناس مهندسی مواد - سرامیک)

شرکت کاشی نوآوران مید

هورشت، محسن

(کارشناس مهندسی مواد - سرامیک)

فهرست مندرجات

| صفحه | عنوان |
|------|--------------------------------------|
| ج | آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران |
| ۵ | کمیسیون فنی تدوین استاندارد |
| ز | پیش‌گفتار |
| ح | مقدمه |
| ۱ | ۱ هدف و دامنه کاربرد |
| ۱ | ۲ اصول آزمون |
| ۱ | ۳ وسائل |
| ۱ | ۴ آزمونهای |
| ۱ | ۵ روش انجام آزمون |
| ۲ | ۶ بیان نتایج |
| ۲ | ۷ گزارش آزمون |

پیش‌گفتار

استاندارد «کاشی‌های سرامیکی- قسمت ۸: تعیین انبساط حرارتی خطی- روش آزمون» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط توسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و تدوین شده و در پانصد و هشتاد و یکمین اجلاس کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده‌های ساختمانی مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۷۶ سال ۳۹۹۸ «تعیین انساط حرارتی کاشی‌ها» باطل و این استاندارد جایگزین آن می‌شود.

منبع و مأخذی که برای تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

ISO 10545-8: 2014, Ceramic tiles- Part 8: Determination of linear thermal expansion

مقدمه

این استاندارد یکی از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره ۹۱۶۹ است.

کاشی‌های سرامیکی - قسمت ۸: تعیین انبساط حرارتی خطی - روش آزمون

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ضریب انبساط حرارتی خطی برای کاشی‌های سرامیکی است.

۲ اصول آزمون

تعیین ضریب انبساط حرارتی خطی برای محدوده دمایی از دمای محیط تا 100°C است.

۳ وسایل

۱-۳ دستگاه تعیین انبساط حرارتی مناسب

باید علاوه براینکه توان توزیع یکنواخت حرارت را داشته باشد و سرعت گرم کردن معادل (1 ± 5) درجه سلسیوس را داشته باشد.

۲-۳ ریزسنج ورنیه‌ای^۱ یا وسیله مناسب دیگر.

۳-۳ خشک‌کن، قادر به کار در دمای $(110 \pm 5)^{\circ}\text{C}$

می‌توان از دستگاه اجاق ریز موج^۲، مادون قرمز یا دیگر دستگاه‌های خشک کننده استفاده کرد مشروط به آن که معلوم شود که همان نتایج به دست می‌آیند.

۴-۳ خشکانه^۳

۴ آزمونهای

دو آزمونه با زاویه‌های قائم از بخش مرکزی یک کاشی بریده شود به‌گونه‌ای که طول آن‌ها برای دستگاه مناسب باشد. انتهای آزمونهای آزمونهای باید مسطح و موازی هم باشد.

در صورت لزوم، آزمونهای را بسایید به‌گونه‌ای که طول هر ضلع در مقطع عرضی کمتر از 6 mm و سطح مقطع عرضی آن از 10 mm^2 بزرگ‌تر باشد. توصیه می‌شود که حداقل طول آزمونهای 25 mm باشد. در مورد کاشی‌های لعابدار، لعب نمایید از آزمونهای ساییده شود.

۵ روش انجام آزمون

لازم است دستگاه با نمونه‌های استاندارد، از قبل واسنجی شوند. ابعاد آزمونه استاندارد باید برابر ابعاد آزمونه باشد.

1-Vernier calipers

2-Drying oven

3-Desiccator

آزمونهای زمانی ۲۴h از ۰٪ کمتر باشد. سپس اجازه دهید تا آزمونهای را در دمای $(110 \pm 5)^\circ\text{C}$ خشک کنید تا به جرم ثابتی برسند یعنی تفاوت بین دو توزین متوالی در خشکانه (مطابق بند ۳-۴) خنک شوند.

با استفاده از ریزسنج ورنیهای (مطابق بند ۳-۲) طول‌ها را به دقیقیت ۰,۰۲ متر برابر طول تعیین کنید.
آزمونه را در دستگاه (مطابق بند ۳-۱) قرار دهید و دمای محیط را ثبت کنید.
در ابتدا و در طول انجام آزمون، طول را با دقیقیت ۰,۰۱ mm اندازه‌گیری کنید. اندازه‌گیری‌های دما و طول را در بازه‌های دمایی حداقل 15°C انجام دهید.
نرخ افزایش دما باید $(1\pm 5)^{\circ}\text{C}/\text{min}$ باشد.

۶ نتایج پیان

ضریب انبساط حرارتی خطی، α ، بر حسب ${}^{\circ}\text{C}$ درجه سلسیوس تا اولین رقم اعشار طبق معادله (۱) بیان می‌شود.

$$\alpha_1 = \frac{1}{L_o} \times \frac{\Delta L}{\Delta T} \quad (1)$$

که در آن:

طول آزمونه در دمای محیط است؛ L_0

افزایش طول آزمونه بین دمای محیط و 100°C است؛ ΔL

افزایش دما است. ΔT

گزارش آزمون ۷

گزارش آزمون باید شاما، اطلاعات زیر باشد:

۱-۷ ارجاع به این استاندارد ملی، ایران؛

۲-۷ شرحی از کاشی‌ها شامل آماده‌سازی آزمون‌ها؛

۳-۷ ضریب انبساط حرارتی خطی پرای هر دو آزمونه.